

Potěrový beton

PCI Pericem® EBF 04 - EBF 02

pro vyrovnávací vrstvy

PCI[®]
Für Bau-Profis



Dříve Prince Color® EBF hrubý - jemný

Rozsah použití

- Pro zhotovení pochůzných potěrů.
- K provedení vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstev.
- Používá se pro tloušťku vrstvy 20-70 mm (PCI Pericem® EBF 04) a 10-30 mm (PCI Pericem® EBF 02).
- Na podlahové topení s přísadou PCI Pericem® Plastifikator. (Při použití přísady PCI Pericem® Plastifikator dodržte snížení záměsové vody o 15 - 20 %.)
- Alternativně lze použít i pro spárování režného zdiva ve zděných konstrukcích.

Vlastnosti produktu

- Po namíchání s vodou připraven k okamžitému použití.
- Po vyzrání odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Rychlá a jednoduchá pokládka.
- Minimální nebezpečí vzniku prasklin díky přesné skladbě plniv.

Příprava podkladu

- Pro plovoucí potěrové vrstvy je nutné použít PCI Pericem® EBF 04 v tloušťce min. 40 mm. Podklad musí být rovný bez výstupků a prohlubní. K oddělení vrstev (podkladu a potěru) doporučujeme použít vhodnou separační fólii.
- Pro připojenou vrstvu musí být podklad pevný, suchý, bez starých nátěrů,

olejů a nečistot snižujících přilnavost. Před realizací je nutné podklad navlhčit a udržovat vlhký. Pro spolehlivé připojení je nutné na podkladní beton aplikovat kontaktní můstek PCI Pericem® Grund. Betonový potěr se aplikuje do čerstvého kontaktního můstku.

CE	
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 537 01 Chrudim	
15	
CZ0011/02	
PCI Pericem® EBF 02 (CZ0011/02) EN 13813	
Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách EN 13813 CT-C25-F4	
Reakce na oheň:	A1+
Uvolňování korozivních látek:	CT
Pevnost v tlaku:	C25
Pevnost v tahu za ohybu:	F4

CE	
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 537 01 Chrudim	
15	
CZ0012/02	
PCI Pericem® EBF 04 (CZ0012/02) EN 13813	
Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách EN 13813 CT-C25-F4	
Reakce na oheň:	A1+
Uvolňování korozivních látek:	CT
Pevnost v tlaku:	C25
Pevnost v tahu za ohybu:	F4

A brand of

BASF

We create chemistry

Zpracování

- Obsah pytle se rozmíchá s daným množstvím záměsové vody (viz tabulka) k docílení požadované konzistence čerstvé směsi.
- Směs se míchá nejlépe v míchačce nebo při malém množství ručním mísidlem.
- Je-li směs namíchaná bez hrudek a v dané konzistenci, nanese se v požadované tloušťce na podklad.
- Potěrový beton PCI Pericem® EBF 04/EBF 02 se nejlépe nanáší mezi vodící lišty, vrstva se hutní a poté se strhává latí a zahlazuje hladítkem.
- Materiál je nutné zpracovat nejpozději do 40 minut po přidání vody, resp. dříve s ohledem na klimatické podmínky (sucho, teplo, vítr).
- Po položení je nutné čerstvý potěr odpovídajícím způsobem chránit před povětrnostními vlivy a rychlým vysycháním, např. fólií či kropicím.
- Před pokládáním následných nášlapných vrstev je nutné důkladné vyžrání potěrového betonu PCI Pericem® EBF (doba zrání 28 dní).
- K dosažení speciálních vlastností potěrových betonů řady PCI Pericem® EBF je vhodné použít superplastifikační přísadu PCI Pericem® Plastifikator.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	křemenné písky, cement a anorganická pojiva.	
Zrnitost	EBF 04 do 4 mm / EBF 02 do 2 mm	
Sypná hmotnost	cca 1,7 kg/dm ³	
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 2,1 kg/dm ³	
Záměsová voda*	čistá voda	
- na 30 kg pytel	EBF 04 cca 3,5 - 4,0 l	EBF 02 cca 3,5 - 5,0 l
- na 1 kg suché směsi	cca 0,12 - 0,13 l	cca 0,12 - 0,16 l
Doba zpracovatelnosti**	cca 30 - 40 min	
Doba zrání**	28 dní	
Pevnost v tlaku po 28 dnech*	min. 25 MPa	
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech*	min. 4 MPa	
Přidržitost k podkladu p 28 dnech*	min. 0,3 MPa	
Teplota zpracování/teplota podkladu a vzduchu	+5 °C až +25 °C	
Tloušťka vrstvy	EBF 04 20 - 70 mm	EBF 02 10 - 30 mm
Spotřeba	cca 18 kg/m ² při tl. vrstvy 10 mm	

* Množství záměsové vody a s ní korespondující pevnost v tlaku jsou orientační. Při vyšší dávce záměsové vody než uvedené, bude výsledná konzistence plastičtější a konečné pevnosti mírně odlišné.

** Při +23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty urychlují a nižší teploty prodlužují uvedené časy.

Důležitá upozornění

- Potěrový beton PCI Pericem® EBF 04/EBF 02 nezpracovávat při teplotě podkladu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Potěrový beton PCI Pericem® EBF 04/EBF 02 není vhodný do chemicky agresivního prostředí, kontaktovat technický servis.
- Pro aplikaci v tloušťkách nad 70 mm použít potěr PCI Pericem® EBF 08.
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou, v zasklém stavu je možné pouze mechanické čištění.
- V případě požadavků na dokonalou přilnavost k podkladu se doporučuje použít spojovací můstek PCI Pericem® Grund.
- Při realizaci plovoucí vrstvy je nutné doplnění armovací výztuží.

Balení a skladovatelnost

- Balení 30 kg pytel s PE vložkou, dávky na euro paletách krytých fólií.
- Skladovatelnost v suchém skladu cca 12 měsíců od data výroby. Chránit před vlhkem.

Pokyny pro bezpečné použití

- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: únor 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

